



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

## Contrast Laid

Specification	Unit	Norm	Value	Tolerance
<b>Gramaje</b> <b>Substance</b> <b>Grammage</b>	$g/m^2$	UNE-EN ISO 536: 2012	70, 80, 90, 100, 224	$\pm 4 \%$
<b>Espesor</b> <b>Caliper</b> <b>Épaisseur</b>	$\mu m$	UNE-EN ISO 534: 2012	70 gr. 101 80 gr. 115 90 gr. 130 100 gr. 140 224 gr. 314	$\pm 5 \%$
<b>Porosidad</b> <b>Porosity</b> <b>Porosité</b>	Índice	UNE 57066-86/3	10	$\pm 5$
<b>Lisura Bekk</b> <b>Smoothness Bekk</b> <b>Lissé Bekk</b>	s	UNE 57093-91	7	$\pm 3$
<b>Humedad absoluta</b> <b>Absolute moisture</b> <b>Humidité absolue</b>	%	UNE-EN ISO 287: 2009	5,5	$\pm 1$

**Colores:** blanco, marfil, crema y ahuesado

**Colours:** white, ivory, bone and cream

**Couleurs:** blanc, ivoire, crème et sable.

*Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.*

*The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.*

*Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.*



J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001



Ref: 820/020/02/R4  
820/021/02/R4  
820/022/02/R1  
820/023/02/R1  
Octubre 2013