



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

## Contrast Watermark

<i>Specification</i>	<i>Unit</i>	<i>Norm</i>	<i>Value</i>
<i>Gramaje Substance Grammage</i>	<i>g/m<sup>2</sup></i>	<i>UNE-EN ISO 536: 2012</i>	<i>100 ±4</i>
<i>Espesor Caliper Épaisseur</i>	<i>µm</i>	<i>UNE-EN ISO 534: 2012</i>	<i>140 ±4</i>
<i>Porosidad Porosity Porosité</i>	<i>Índice</i>	<i>UNE 57066-86/3</i>	<i>10 ±5</i>
<i>Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk</i>	<i>s</i>	<i>UNE 57093-91</i>	<i>8 ±4</i>
<i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolue</i>	<i>%</i>	<i>UNE-EN ISO 287: 2009</i>	<i>5 ±1</i>

*Verjurado marca al agua /Laid Watermark/Vergé marqué à l'eau "CONTRAST"*

*Verurado Centrado/Laid Centered/Vergé Repéré*

*Blanco/White/Blanc: 820/060/00/R3*

*Marfil/Ivory/Ivoire: 820/061/00/R3*

*Crema/Cream/Crème: 820/062/00/R3*

*Verjurado Continuo/laid random/ Vergé Continu*

*Blanco/White/Blanc o: 820/060/01/R1*

*Marfil/Ivory/Ivoire: 820/061/01/R1*

*Crema/Cream/Crème 820/062/01/R1*

*Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.*

*The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.*

*Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées*



*J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001*

*Octubre 2013*