



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

Extra Strong laserjet

<i>Specification</i>	<i>Unit</i>	<i>Norm</i>	<i>Value</i>
<i>Gramaje Substance Grammage</i>	<i>g/m²</i>	<i>UNE-EN ISO 536: 2012</i>	<i>80 ±3</i>
<i>Espesor Caliper Épaisseur</i>	<i>µm</i>	<i>UNE-EN ISO 534: 2012</i>	<i>104 ±5</i>
<i>Porosidad Porosity Porosité</i>	<i>Índice</i>	<i>UNE 57066-86/3</i>	<i>15 ±5</i>
<i>Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk</i>	<i>s</i>	<i>UNE 57093-91</i>	<i>25 ±6</i>
<i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute</i>	<i>%</i>	<i>UNE-EN ISO 287: 2009</i>	<i>6,5 ±1</i>
<i>Blancura Whiteness Blancheur</i>	<i>CIE</i>	<i>ISO 2470: 1977</i>	<i>168 ±4</i>

Papel con marca al agua clara Extra Strong Laserjet

Extra Strong laserjet light watermark

Marque a l'eau claire Extra Strong Laser

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées



J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001

*Ref: 805/090/00/R2
Octubre 2013*