



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

## Extra Strong

<b>Specification</b>	<b>Unit</b>	<b>Norm</b>	<b>Value</b>
<b>Gramaje</b> <b>Substance</b> <b>Grammage</b>	$g/m^2$	UNE-EN ISO 536: 2012	$80 \pm 3$
<b>Espesor</b> <b>Caliper</b> <b>Épaisseur</b>	$\mu m$	UNE-EN ISO 534: 2012	$106 \pm 5$
<b>Porosidad</b> <b>Porosity</b> <b>Porosité</b>	Índice	UNE 57066-86/3	$10 \pm 5$
<b>Lisura Bekk</b> <b>Smoothness Bekk</b> <b>Lissé Bekk</b>	s	UNE 57093-91	$18 \pm 5$
<b>Humedad absoluta</b> <b>Absolute moisture</b> <b>Humidité absolute</b>	%	UNE-EN ISO 287: 2009	$4 \pm 1$
<b>Blancura</b> <b>Whiteness</b> <b>Blancheur</b>	ISO	ISO 2470: 1977	$> 80$

*Papel con marca al agua clara Extra Strong Laser y escudo de J.Vilaseca.*

*Extra Strong laser and J.Vilaseca's crest light watermark*

*Marque a l'eau claire Extra Strong Laser et le blason de J.Vilaseca*

*Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.*

*The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.*

*Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées*



*J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001*

*Ref: 805/081/00/R3*  
*Octubre 2013*