



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

MAIL PLUS BP

<i>Specification</i>	<i>Unit</i>	<i>Norm</i>	<i>Value</i>	<i>Tolerance</i>
<i>Gramaje Substance Grammage</i>	<i>g/m²</i>	<i>UNE-EN ISO 536: 2012</i>	<i>70, 80, 90, 100, 112, 120</i>	<i>± 4 %</i>
<i>Espesor Caliper Épaisseur</i>	<i>µm</i>	<i>UNE-EN ISO 534: 2012</i>	<i>70 gr. 92 80 gr. 103 90 gr. 114 100 gr. 125 112 gr. 134 125 gr. 145</i>	<i>± 5 %</i>
<i>Porosidad Porosity Porosité</i>	<i>Segundos</i>	<i>UNE 57066-86/3</i>	<i>> 14</i>	
<i>Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk</i>	<i>s</i>	<i>UNE 57093-91</i>	<i>25</i>	<i>± 6</i>
<i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute</i>	<i>%</i>	<i>UNE-EN ISO 287: 2009</i>	<i>5,25</i>	<i>± 1</i>
<i>Blancura Whiteness Blancheur</i>	<i>CIE C, 10°</i>	<i>ISO 2469: 1977</i>	<i>162</i>	<i>± 4</i>
<i>Opacidad Opacity Opacité</i>	<i>%</i>	<i>ISO 2471: 1977</i>	<i>80 gr. 91,5 90 gr. 92,5 100 gr. 94</i>	<i>± 1</i>

Porosidad Bendtsen inferior a 800 ml/min.

Bendtsen porosity less than 800 ml/min.

Porosité Bendtsen inférieur a 800 ml/min.

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.



J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001

*Ref: 805/166/00/R3
Octubre 2013*