



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

## SOPORTE ABSORBENTE

| <i>Specification</i>  | <i>Unit</i>            | <i>Norm</i>                   | <i>Value</i>                         |
|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Gramaje<br/>Substance<br/>Grammage</i>                           | <i>g/m<sup>2</sup></i> | <i>UNE - EN ISO 536: 2012</i> | <i>190 ±7</i>                        |
| <i>Espesor<br/>Caliper<br/>Épaisseur</i>                            | <i>µm</i>              | <i>UNE - EN ISO 534: 2012</i> | <i>320 ±16</i>                       |
| <i>Porosidad<br/>Porosity<br/>Porosité</i>                          | <i>Índice</i>          | <i>UNE 57066-86/3</i>         | <i>4 ±3</i>                          |
| <i>Lisura Bekk<br/>Smoothness Bekk<br/>Lissé Bekk</i>               | <i>s</i>               | <i>UNE 57093-91</i>           | <i>7 ±3</i>                          |
| <i>Humedad absoluta<br/>Absolute moisture<br/>Humidité absolute</i> | <i>%</i>               | <i>UNE – EN ISO 287:2009</i>  | <i>7 ±1</i>                          |
| <i>Longitud de rotura<br/>Tensile<br/>Traction</i>                  | <i>m.</i>              | <i>UNE – EN – 1924-2:2009</i> | <i>SL &gt; 4000<br/>ST &gt; 2500</i> |

*Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.*

*The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.*

*Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.*



*J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001*

*Ref: 840/170/00/R1  
Octubre 2013*