



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

Papel Bolsas

Specification	Unit	Norm	Value	Tolerance
Gramaje Substance Grammage	g/m ²	UNE - EN ISO 536: 2012	150, 180, 190	±4 %
Espesor Caliper Épaisseur	µm	UNE - EN ISO 534: 2012	150 gr. 188 180 gr. 225 190 gr. 237	±5 %
Porosidad Porosity Porosité	Índice	UNE 57066-86/3	10	±5
Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk	s	UNE 57093-91	20	±5
Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute	%	UNE – EN ISO 287:2009	7,5	±1
Longitud de rotura Tensile Traction	m.	UNE – EN – 1924-2: 2009	SL > 7000 ST > 4000	
Rasgado Tear Déchiré	Indice	UNE – EN – 21974: 1996	> 130	

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.



J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001

Ref: 840/165/00/R2
Octubre 2013