



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

## Sunshine

<b>Specification</b>	<b>Unit</b>	<b>Norm</b>	<b>Value</b>
<b>Gramaje</b> <b>Substance</b> <b>Grammage</b>	$g/m^2$	UNE - EN ISO 536: 2012	$110 \pm 4\%$ $220 \pm 4\%$
<b>Espesor</b> <b>Caliper</b> <b>Épaisseur</b>	$\mu m$	UNE - EN ISO 534: 2012	$130 (110 g/m^2) \pm 5\%$ $240 (220 g/m^2) \pm 5\%$
<b>Porosidad</b> <b>Porosity</b> <b>Porosité</b>	s.Gurley	UNE 57066-3:2003	> 15
<b>Satinado Bekk</b> <b>Smoothness Bekk</b> <b>Lissé Bekk</b>	s	UNE 57093:1993	$40 (110 g/m^2) \pm 5\%$ basis paper $32 (220 g/m^2) \pm 5\%$ basis paper >5 embossed paper
<b>Opacidad</b> <b>Opacity</b> <b>Opacité</b>	%	UNE 57063-97	> 96
<b>Estabilidad Dimensional</b> <b>Dimensional Variation</b> <b>Stabilité Dimensionnel</b>	%	UNE 57049:1992	SL < 0.5 ST < 2.5
<b>Carga de rotura</b> <b>Rotura Strength</b> <b>Longeur de rupture</b>	Kgf	UNE 57028-1:1989	$110 g/m^2$ SL > 9'5 ST > 6'0 $220 g/m^2$ SL > 15'0 ST > 9'5
<b>Cobb 60</b> <b>Back Face</b> <b>Cobb 60</b>	$g/m^2$	UNE-EN 20535:1996	$8 \pm 3$ $28 \pm 3$

*Papel nacarado acabado liso o gofrado*

Pearly paper smooth or embossed.

*Papier nacré uni ou gaufré*

*Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.*

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

*Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.*



J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001

Ref: 840/213/00 Est 600/250/00

Octubre 2013